



#### Ürün Tanımı:

Amerikan panel ve pervaz kapılar için geliştirilmiş son kat su bazlı panel kapı boyasıdır.

#### Özellikleri:

- Su bazlıdır ve akrilik reçine esaslıdır.
- Esnek yapısı ile çatlama-kabarma-dökülme yapmaz.
- Yüksek örtme gücüne sahiptir.
- Yüksek su buharı geçirgenliği, düşük su emme özelliği ile temiz yüzeyler elde edilir.

#### Kullanım Alanları:

Amerikan kapı ve pervazlarında ve iç cephede ahşap ürünlerde kullanılır.

#### Teknik Özellikler:

#### Standart

<b>Bağlayıcı Tipi:</b> Stiren Akrilik	-
<b>Renk:</b> Renk Kataloğuna Bakınız	-
<b>Parlaklık:</b> Yarı Mat	TS EN ISO 2813
<b>Uçucu Olmayan Madde (%m/m):</b> % 71 ±2	TS EN ISO 3251
<b>Viskozite:</b> 110 ± KU	TS 5809
<b>Yoğunluk:</b> 1,29 ± 0,02 g/mL	TS EN ISO 2811

\* Belirtilen katı madde, viskozite ve yoğunluk değerleri renge bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

#### Kuruma Süresi: 20°C'de;

<b>Dokunma Kuruması</b>	: 30-60 dk;
<b>Katlar Arası Bekleme Süresi</b>	: 6 saattir.
<b>Tam Kuruma</b>	: 24 saattir.

\* Belirtilen kuruma süreleri; sıcaklık, nem, uygulama kalınlığı gibi ortam ve uygulama şartlarına bağlı farklılık gösterebilir.

#### Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

- Fabrika çıkışlı astarlanmış Amerikan panel kapı yüzeyi nemli bir bezle temizlendikten sonra uygulama yapılmalıdır.
- Eski boyalı yüzeylerde, uygulanacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru ve tozdan arındırılmış durumda olmalıdır.
- Eski yüzeylerde, yüzeyde boya performansını artırmak amacıyla zımparalama işlemi yapılmalıdır.
- Doldurulması gereken çukur ve çatlakların tamiratları yapıldıktan sonra astar olarak %10-15 inceltilmiş tek panel kapı boyası uygulanabilir.
- Son kat boya uygulaması 2 kat yapılmalı ve katlar arası 4 - 6 saat beklenmelidir. Fırça veya rulo ile yüzeyin durumuna bağlı olarak 2 veya 3 kat uygulama yapılmalıdır.

#### Sarfiyat (m/L):

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre, 1 L boya ile tek katta 10-12 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

\* Sarfiyatlar teoriktir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

#### Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar:

- **Önerilen Uygulama Araçları:** Rulo ve Fırça
- **İnceltme Oranı:** Boya kullanıma hazırdır.
- **Önerilen Kat Sayısı:** 2'dir.
- Uygulama sırasında sıcak +5°C altında ve +30 °C üzerinde olmamalıdır.
- Tek panel kapı boyası kullanıma hazırdır. İnceltme yapmayınız.
- Önerilen inceltme oranından az inceltme yapıldığında boya kalın olacağı için çatlama gibi risklere; Önerilen inceltme oranından çok inceltme yapıldığında boya örtücülük, rulo izi, dalgalanma gibi problemlere yol açar.
- İyi yapışma için mutlaka parlak zeminli yüzeyler zımpara ile matlaştırılmalıdır ve boyama yapmadan önce yüzey temizlenmelidir.
- Yüksek örtücülük; doğru inceltme oranına, katlar arası bekleme süresine, boyanın 2 kat uygulanmasına, uygun astar seçimine ve doğru tarama yapılmasına bağlıdır.

**TS EN ISO 9001: 2015 | TS EN ISO 14001: 2015 | TS ISO 45001: 2018**  
Standartlarına uygun olarak Üçel Boya Paz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından üretilmektedir.



Bilgileri okuyunuz.



Uygulama yüzeyini temizleyiniz.



Fırça ile uygulayınız.



Karıştırın.



Dokunma süresi 30 dk.  
Tam kuruma 24 Saat.



Donmaktan koruyunuz.



Su ile inceltilebilir.



Rulo ile uygulanabilir.



Tabanca ile atılabilir.  
Püskürtülebilir.



Çevre dostudur.

**TS Sınıflandırması:**

TS 5808'e uygundur ve TSE belgesine sahiptir.



Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince ürünü müzün güvenli olduğunu gösteren ulusal işareti mevcuttur.

**Ambalaj Tipleri:**

2,5L, 0,75L

**Depolama:**

Açılmamış ambalajında serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 2 yıl saklanabilir. Ambalajları taşıma kulpundan tutarak taşıyınız. Ambalajın kapağını kullanımından hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız. Boyanın kullanacağınız kadarını inceltiniz.

**Önlem İfadeleri ve Açıklaması:**

**P102:** Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

**P101:** Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

**P262:** Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.

**P280:** Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

**Müdahale:**

**P333 + P313:** Ciltle tahriş veya kaşıntı söz konusu ise; tıbbi yardım / müdahale alın.

**P501:** İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

**P301+P312:**

**YUTULDUĞUNDA:** Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

**Sağlık ve Güvenlik Bilgileri:**

- Ürün ambalajı üzerindeki önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.
- Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.

**TS EN ISO 9001: 2015 | TS EN ISO 14001: 2015 | TS ISO 45001: 2018**  
Standartlarına uygun olarak Üçel Boya Paz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından üretilmektedir.



Bilgileri okuyunuz



Uygulama yüzeyini temizleyiniz



Fırça ile uygulayınız



Karıştırm



Dokunma süresi 30 dk.  
Tam kuruma 24 Saat



Donmaktan koruyunuz



Su ile inceltililebilir



Role ile uygulanabilir



Tabanca ile atılabilir  
Püskürtülebilir



Çevre dostudur