



Ürün Tanımı:

Stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı, su bazlı mat dış cephe astar boyasıdır.

Özellikleri:

- Su bazlı stiren akrilik reçine esaslı yüksek kapatma gücü ve dolgun film yapma özelliği ile üzerine uygulanacak son kat dış cephe boya sarfiyatını azaltırken sağlam ve kalıcı yüzey oluşturur.

Kullanım Alanları:

Binaların dış kısımlarında her türlü duvar, beton, tuğla, betopan, gaz beton gibi yapı elemanlarında astar boya olarak kullanılır.

Teknik Özellikler:

Standart

Bağlayıcı Tipi: Stiren Akrilik	-
Renk: Beyaz	-
Parlaklık: Mat	TS EN ISO 2813
Uçucu Olmayan Madde (%m/m): % 65 ±2	TS EN ISO 3251
Viskozite: 138 ± KU	TS 5809
Yoğunluk: 1,67 ± 0,02 g/mL	TS EN ISO 2811

* Belirtilen katı madde, viskozite ve yoğunluk değerleri renge bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kuruma Süresi: 20°C'de;

Dokunma Kuruması	: 30-60 dk;
Tam Kuruma	: 24 saattir.

* Belirtilen kuruma süreleri; sıcaklık, nem, uygulama kalınlığı gibi ortam ve uygulama şartlarına bağlı farklılık gösterebilir.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

- Uygulamaya geçmeden önce zeminde var ise gevşek, kabarmış eski boya kalıntıları temizlenmelidir.
- Çatlak veya seviye farkı olan alanlarda düzeltilmeli, gerekli kuruluk ve temizlik bittikten sonra Tek Silikonlu Dış Cephe Astarı uygulanmalıdır.

Sarfiyat (m/L):

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre, 1 L boya ile tek katta 10-12 m² alan boyanabilir.

* Sarfiyatlar teoriktir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar:

Önerilen Uygulama Araçları: Rulo ve Fırça

İnceltme Oranı: Boyayı % 15-30 oranında su ile inceltiniz.

- İnceltme sonrası boyayı karıştırarak homojen hale getiriniz.
- Uygulama sırasında sıcak +5 °C altında ve +30 °C'nin üzerinde olmamalıdır.
- Tek Akrilik Dış Cephe Astarı hacimce %30 üzerinde inceltilmemelidir.
- Önerilen inceltme oranından az inceltme yapıldığında boya kalın olacağı için çatlama gibi risklere; Önerilen inceltme oranından çok inceltme yapıldığında boya örtücülük, rulo izi, dalgalanma gibi problemlere yol açar.
- İyi yapışma için mutlaka parlak zeminli yüzeyler zımpara ile matlaştırılmalıdır ve boyama yapmadan önce yüzey temizlenmelidir.

Ambalaj Tipleri:

20 KG, 10 KG, 3,5 KG

TS EN ISO 9001: 2015 | TS EN ISO 14001: 2015 | TS ISO 45001: 2018
Standartlarına uygun olarak Üçel Boya Paz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından üretilmektedir.



Bilgileri okuyunuz.



Uygulama yüzeyini temizleyiniz.



Fırça ile uygulayınız.



Karıştırın.



Dokunma süresi 30 dk.
Tam kuruma 24 Saat.



Donmaktan koruyunuz.



Su ile inceltilebilir.



Rulo ile uygulanabilir.



Tabanca ile atılabilir.
Püskürtülebilir.



Çevre dostudur.

**Depolama:**

Açılmamış ambalajında serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 2 yıl saklanabilir. Ambalajları taşıma kulpundan tutarak taşıyınız. Ambalajın kapağını kullanımından hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız. Boyanın kullanacağınız kadarını inceltiniz.

Önlem İfadeleri ve Açıklaması:

P102: Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

Müdahale:

P333 + P313: Ciltle tahriş veya kaşıntı söz konusu ise; tıbbi yardım / müdahale alın.

P501: İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

P301+P312:

YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri:

- Ürün ambalajı üzerindeki önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.
- Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.

TS EN ISO 9001: 2015 | TS EN ISO 14001: 2015 | TS ISO 45001: 2018
Standartlarına uygun olarak Üçel Boya Paz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından üretilmektedir.



Bilgileri okuyunuz.



Uygulama yüzeyini temizleyiniz.



Farça ile uygulayınız.



Karıştırmın.



Dokunma süresi 30 dk.
Tam kuruma 24 Saat.



Donmaktan koruyunuz.



Su ile inceltililebilir.



Role ile uygulanabilir.



Tabanca ile atılabilir.
Püskürtülebilir.



Çevre dostudur.