



### Ürün Tanımı:

Alkid reçine esaslı mat son kat boyasıdır.

### Özellikleri:

- Solvent bazlı
- Kurşun içermez
- Esnek
- Yüksek kapaticılık
- İyi yayılma
- Mat görünümlü
- Düzgün zemin oluşturur
- Fırça ve rulo izi bırakmaz
- Kolay uygulanabilir

### Kullanım Alanları:

Ahşap metal ve duvar gibi yüzeylerde iç ve dış yüzeyler için kullanılır.

### Teknik Özellikler:

### Standart

Reçine Tipi: Alkid bağlayıcı	-
Renk: Renk kataloğuna bakınız	-
Parlaklık: Mat	TS EN ISO 2813
Uçucu olmayan madde (%m/m): %65 ± 5	TS EN ISO 3251
Viskozite: 90 ± 5 KU	TS 5809
Yoğunluk: 1,50 ± 0,02 g/mL	TS EN ISO 2811

\* Belirtilen katı madde, viskozite ve yoğunluk değerleri renge bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

### Kuruma Süresi: 25°C'de;

Dokunma Süresi	: 1-2 saat
Toz Tutmama Süresi	: 3-4 saat
Katlar Arası Bekleme	: 1 gün
Sert Kuruma Süresi	: 24 saat

\* Belirtilen kuruma süreleri; sıcaklık, nem, uygulama kalınlığı gibi ortam ve uygulama şartlarına bağlı farklılık gösterebilir.

### Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

- Uygulamadan önce yüzeyi toz pas yağ gibi kirlere arındırınız.
- **Metal Yüzey:** Yüzeyde bozukluk varsa giderilir. Yüzey zımparalanır. Yüzey Tek Antipas Boya ile astarlanır. Uygulamadan 1 gün sonra Süper Lüks Mat Boya uygulamaya hazırdır.
- **Ahşap ve Diğer Yüzeyler:** Daha iyi bir dayanım sağlamak için ilk kez boyanacak ahşap yüzeylerde 1 kat Tek Teak Oil ürününün uygulanması edilir. Ahşaptaki yüzey bozuklukları giderilip zımparalanıp tercihen renksiz Tek Vernikli Ahşap Koruyucu uygulanmalıdır. Sıvalı yüzeyler yüzey tamirati yapıldıktan sonra yüzey ince zımpara ile düzeltilmeli ,yüzeyin tozu alınarak gerekli kuruluk ve temizlik sağlanarak Tek Joker Astar veya Tek Sentetik Astar uygulaması tavsiye edilir. Uygulamadan 1 gün sonra Tek Süper Lüks Sentetik Mat Boya uygulamaya hazırdır.

### Sarfıyat (m<sup>2</sup>/L):

Uygulama yüzeyine ve renklere bağlı olarak 1 L boya tek katta 10 -12 m<sup>2</sup> alan kaplar.

\* Sarfıyatlar teoriktir. Kesin sarfıyat için kontrollü numune çalışması yapılması önerilir.

### Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar:

- **Önerilen Uygulama Araçları:** Rulo, fırça
- **İnceltme Oranı:** %10-15 oranında sentetik tiner. İki kat olarak uygulanır. Katlar arasında 1 gün beklenmelidir.
- **Uygulama Sıcaklığı:** +5°C-30°C . Uygulama yüzeyinin sıcaklığı 5°C'nin altında olmamalıdır.
- İnceltme öncesi ve sonrası boya ,ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- Uygulamalarda ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C'nin altında +35°C'nin üstünde olmamalıdır.
- Düşük sıcaklık ortamında kuruma süresi uzayabilir.
- Yüksek kapaticılık performansı, doğru inceltme oranlarına, katlar arası bekleme sürelerine, astar uygulamasına, en az 2 kat boya uygulamasına ve tarama yapılmasına bağlıdır.

TS EN ISO 9001: 2015 | TS EN ISO 14001: 2015 | TS ISO 45001: 2018  
Standartlarına uygun olarak Üçel Boya Paz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından üretilmektedir.



Bilgileri okuyunuz



Uygulama yüzeyini temizleyiniz



Fırça ile uygulayınız



Karıştırın



Donmaktan koruyunuz



Rulo ile uygulanabilir



Tabanca ile kullanılabilir  
Püskürtülebilir



Kurşunsuz



Ateşten uzak tutunuz



Tahriş edicidir

**Ambalaj Tipleri:**

15L - 2,5L - 0,75L

**Depolama:**

Kapağı açılmamış ambalajlarda oda sıcaklığında en az 1 yıl depolanabilir. Aşırı sıcak ve soğuktan korunmalıdır. Ambalajlar taşıma sapından tutularak taşınmalı ve ambalajlar düzgün bir şekilde yerleştirilmelidir.

**Zararlılık İşaretleri:****UYARI KELİMESİ: DİKKAT****Zararlılık İfadeleri:****H226:** Alevlenir sıvı ve buhar**Önlem İfadeleri ve Açıklaması:****P102:** Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.**P101:** Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.**P262:** Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.**P280:** Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.**Müdahale:****P333 + P313:** Ciltle tahriş veya kaşıntı söz konusu ise; tıbbi yardım / müdahale alın.**P501:** İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.**P301+P312:****YUTULDUĞUNDA:** Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.**Sağlık ve Güvenlik Bilgileri:**

- Ürün ambalajı üzerindeki önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.
- Boyalı yüzeye kumlama, yakma gibi işlemler uygulanması sırasında zararlı toz ve duman açığa çıkabilir. İyi havalandırılan yerde çalışın.
- Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.

**TS EN ISO 9001: 2015 | TS EN ISO 14001: 2015 | TS ISO 45001: 2018**  
Standartlarına uygun olarak Üçel Boya Paz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından üretilmektedir.



Bilgileri okuyunuz



Uygulama yüzeyini temizleyiniz



Fırça ile uygulayınız



Karıştırın



Donmaktan koruyunuz



Rulo ile uygulanabilir

Tabanca ile kullanılabilir  
Püskürtülebilir

Kürqunsuz



Ateşten uzak tutunuz



Tahriş edicidir