

**Ürün Tanımı:**

Üretan alkid esaslı, tek bileşenli renksiz uzun yağ verniğidir.

Özellikleri:

- Doldurma gücü yüksektir.
- Solvent bazlı
- Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
- Esnektir
- Fiziksel etkilere karşı dayanıklıdır (kaynar su, baskıya dayanıklılık)
- Kurşun içermez
- Dekoratifdir
- Ahşabın doğal dokusunu korur

Kullanım Alanları:

Deniz taşıtlarının kapı, pencere, panjur gibi ahşap kısımlarında güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler:**Standart**

Reçine Tipi: Alkid Bağlayıcı	-
Renk: Renksiz	-
Parlaklık: Parlak	TS EN ISO 2813
Uçucu olmayan madde (%m/m): %48±2	TS EN ISO 3251
Viskozite: 55 ± 0,02 KU	TS 5809
Yoğunluk: 0,90 ± 0,02 g/mL	TS EN ISO 2811

Kuruma Süresi: 25°C'de;

Dokunma Süresi	: 1-2 saat
Katlar Arası Bekleme	: 1 gün
Sert Kuruma Süresi	: 24 saat

* Belirtilen kuruma süreleri; sıcaklık, nem, uygulama kalınlığı gibi ortam ve uygulama şartlarına bağlı farklılık gösterebilir.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

- Uygulama zemininde var ise yağ toz ve eski kabarmış boya kalıntıları veya ağaç budakları iyice temizlenmelidir. Tercihen yüzeylerde yapışmayı arttırmak için hafif zımparalanmalı, yüzeydeki tozlar temizlenmelidir. Temizlenen yüzey ahşap koruyucu ile doyurulduktan sonra 1'er gün arayla iki kat halinde fırça rulo ya da toz bırakmayan bez yardımıyla uygulanmalıdır.

Sarfiyat (m²/L):

Ahşabın yapısına ve cinsine bağlı olarak 1 L boya tek kat 10-12 m² alan kaplar.

* Sarfiyatlar teoriktir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılması önerilir.

Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar:

Önerilen Uygulama Araçları: Rulo, fırça
İnceltme Oranı: Ürün kullanıma hazırdır. İki kat olarak uygulanması tavsiye edilir. Katlar arasında 1 gün beklenmelidir.

Uygulama Sıcaklığı: +5°C-30°C. Uygulama yüzeyinin sıcaklığı 5°C'nin altında olmamalıdır.

- Boya, ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- Uygulamalarda ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C'nin altında +35°C'nin üstünde olmamalıdır.
- Düşük sıcaklık ortamında kuruma süresi uzayabilir.

Ambalaj Tipleri:

0,8 L - 2,5 L - 12 L

Depolama:

Kapağı açılmamış ambalajlarda oda sıcaklığında en az 1 yıl depolanabilir. Aşırı sıcak ve soğuktan korunmalıdır. Ambalajlar taşıma sapından tutularak taşınmalı ve ambalajlar düzgün bir şekilde yerleştirilmelidir.

TS EN ISO 9001: 2015 | TS EN ISO 14001: 2015 | TS ISO 45001: 2018
Standartlarına uygun olarak Üçel Boya Paz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından üretilmektedir.



Bilgileri okuyunuz



Uygulama yüzeyini temizleyiniz



Fırça ile uygulayınız



Karıştırın



Donmaktan koruyunuz



Rulo ile uygulanabilir



Tabanca ile kullanılabilir
Püskürtülebilir



Kurşunsuz



Ateşten uzak tutunuz



Tahrış edicidir



Zararlılık İşaretleri:

UYARI KELİMESİ: **DİKKAT**

Zararlılık İfadeleri:

H226: Alevlenir sıvı ve buhar

Önlem İfadeleri ve Açıklaması:

- P102:** Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

Müdahale:

- P333 + P313:** Ciltle tahriş veya kaşıntı söz konusu ise; tıbbi yardım / müdahale alın.
P501: İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.
P301+P312:
YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri:

- Ürün ambalajı üzerindeki önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.
- Boyalı yüzeye kumlama, yakma gibi işlemler uygulanması sırasında zararlı toz ve duman açığa çıkabilir. İyi havalandırılan yerde çalışın.
- Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.

TS EN ISO 9001: 2015 | TS EN ISO 14001: 2015 | TS ISO 45001: 2018
Standartlarına uygun olarak Üçel Boya Paz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından üretilmektedir.



Bilgileri okuyunuz



Uygulama yüzeyini temizleyiniz



Fırça ile uygulayınız



Karıştırın



Donmaktan koruyunuz



Rulo ile uygulanabilir

Tabanca ile kullanılabilir
Püskürtülebilir

Kuruşursuz



Ateşten uzak tutunuz



Tahriş edicidir