



Ürün Tanımı:

Alkid reçine esaslı astar boyadır.

Özellikleri:

- Solvent bazlıdır.
- Sonkat boya öncesi boya sarfiyatını azaltır
- Kurşun içermez
- Çabuk kurur
- İyi yayılır
- Fırça izi ve akma yapmaz
- Düzdün zemin oluşturur
- Kolay uygulanabilir

Kullanım Alanları:

İç ve dış mekanlarda kullanılan her türlü metal, ahşap ve duvar yüzeyler.

Teknik Özellikler:

Standart

Reçine Tipi: Alkid Bağlayıcı	-
Parlaklık: Mat	TS EN ISO 2813
Uçucu olmayan madde (%m/m): %70±3	TS EN ISO 3251
Viskozite: 110 ±10 KU	TS 5809
Yoğunluk: 1,45 ± 0,02 g/mL	TS EN ISO 2811

Kuruma Süresi: 25°C'de;

Dokunma Süresi	: 1-2 saat
Toz Tutmama Süresi	: 2-3 saat
Sert Kuruma Süresi	: 8-10 saat

* Belirtilen kuruma süreleri; sıcaklık, nem, uygulama kalınlığı gibi ortam ve uygulama şartlarına bağlı farklılık gösterebilir.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

- Uygulamadan önce yüzeyi tel fırça ,raspa veya püskürtme ile pastan arındırılır. Yüzeydeki tozlar temiz tiner ile alınmalı ve zemin tamamen kuru ve temiz olmalıdır.
- Metal Yüzey:** Temizlenen metaller uzun süre bekletilmemeli, Tek Astar Boya uygulaması yapılmalıdır.
- Ahşap ve Diğer Yüzeyler:** Ahşap yüzeylerde var ise budakları yakılıp kabarmış eski boya kalıntıları Ahşaptaki yüzey bozuklukları giderilip zımparalanıp tercihen renksiz Tek Vernikli Ahşap Koruyucu uygulandıktan 1 gün sonra Tek Sentetik Astar uygulanır. Sıvalı yüzeylerde; yüzey tamirati yapıldıktan sonra yüzey ince zımpara ile düzeltilmeli yüzeyin tozu alınmalı ve gerekli kuruluk ve temizlik sağlandıktan sonra Tek Sentetik Astar uygulanmalıdır.

Sarfiyat (m²/L):

Uygulama yüzeyine ve renklere bağlı olarak 1L boya tek katta 10 -12 m² alan kaplar.

* Sarfiyatlar teoriktir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılması önerilir.

Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar:

Önerilen Uygulama Araçları: Rulo, fırça
İnceltme Oranı: % 10-15 oranında sentetik tiner
Uygulama Sıcaklığı: +5°C-30°C . Uygulama yüzeyinin sıcaklığı 5°C'nin altında olmamalıdır.

- İnceltme öncesi ve sonrası boya, ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- Uygulamalarda ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C'nin altında +35°C'nin üstünde olmamalıdır.
- Düşük sıcaklık ortamında kuruma süresi uzayabilir.
- 8 saat ara ile iki kat uygulama tavsiye edilir.

TS EN ISO 9001: 2015 | TS EN ISO 14001: 2015 | TS ISO 45001: 2018
Standartlarına uygun olarak Üçel Boya Paz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından üretilmektedir.



Bilgileri okuyunuz



Uygulama yüzeyini temizleyiniz



Fırça ile uygulayınız



Karıştırın



Donmaktan koruyunuz



Rulo ile uygulanabilir



Tabanca ile edilebilir Püskürtülebilir



Kurşunsuz



Ateşten uzak tutunuz



Tahrış edicidir



TS Sınıflandırması:



TS 11651'a uygundur ve TSE belgesine sahiptir.



Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince ürünü müzün güvenli olduğunu gösteren ulusal işareti mevcuttur.

Ambalaj Tipleri:

0,6 L - 2,5 L - 12,5 L

Depolama:

Kapağı açılmamış ambalajlarda oda sıcaklığında en az 1 yıl depolanabilir. Aşırı sıcak ve soğuktan korunmalıdır. Ambalajlar taşıma sapından tutularak taşınmalı ve ambalajlar düzgün bir şekilde yerleştirilmelidir.

Zararlılık İşaretleri:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

Zararlılık İfadeleri:

H226: Alevlenir sıvı ve buhar

Önlem İfadeleri ve Açıklaması:

P102: Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

Müdahale:

P333 + P313: Ciltle tahriş veya kaşıntı söz konusu ise; tıbbi yardım / müdahale alın.

P501: İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

P301+P312:

YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri:

- Ürün ambalajı üzerindeki önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.
- Boyalı yüzeye kumlama, yakma gibi işlemler uygulanması sırasında zararlı toz ve duman açığa çıkabilir. İyi havalandırılan yerde çalışın.
- Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.

TS EN ISO 9001: 2015 | TS EN ISO 14001: 2015 | TS ISO 45001: 2018
Standartlarına uygun olarak Üçel Boya Paz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından üretilmektedir.



Bilgileri okuyunuz



Uygulama yüzeyini temizleyiniz



Fırça ile uygulayınız



Karıştırın



Donmaktan koruyunuz



Rulo ile uygulanabilir



Tabanca ile kullanılabilir
Püskürtülebilir



Kurğunsuz



Ateşten uzak tutunuz



Tahriş edicidir