



Ürün Tanımı:

Su bazlı akrilik reçine esaslı mikro ve makro tanecik boyutlu inşaat malzemelerine uyumlu ve dayanıklı mat dış cephe astarıdır.

Özellikleri:

- Dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerine veya sıva, beton, tuğla vb. inşaat yüzeylerde ilk astar olarak kullanılır. Üzerine gelecek son kat kaplamalar için sağlam tutucu bir zemin hazırlar.

Kullanım Alanları:

Isı yalıtım sistemlerinde kullanılan polistiren levhaların su emme ve su buharı geçirgenliği olmadığı için atmosferdeki yağmur ve su buharından ıslanan boya tabakasından emilen su ve nem polistiren levhalara ulaştığında su buharı dışarı tekrardan atılmadığı için boya kabarmalarına neden olmaktadır. Tek Silikonlu Dış Cephe Kaplama Astarı son kat boyanın tutunacağı zemin oluşturur, zeminde var ise lekelerin üst zemin boyasına ulaşmasını engeller. Kimyasal yapısında bulunan mikro kanalları sıva ile polistiren levha arasında kalan nemin dışarı atılmasını sağlarken, içeriğindeki silikon sayesinde su emilmeden dışarı atılır, son kat boyanın ömrünü uzatır.

Teknik Özellikler:

Standart

Bağlayıcı Tipi: Stiren Akrilik	-
Renk: Renk Kataloğuna Bakınız	-
Parlaklık: Mat	TS EN ISO 2813
Uçucu Olmayan Madde (%m/m): % 65 ±2	TS EN ISO 3251
Viskozite: 138 ± KU	TS 5809
Yoğunluk: 1,60 ± 0,02 g/mL	TS EN ISO 2811

* Belirtilen katı madde, viskozite ve yoğunluk değerleri renge bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kuruma Süresi: 20°C'de;

Dokunma Kuruması	: 30-60 dk;
Tam Kuruma	: 24 saattir.

* Belirtilen kuruma süreleri; sıcaklık, nem, uygulama kalınlığı gibi ortam ve uygulama şartlarına bağlı farklılık gösterebilir.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

- Eski sıvalı yüzeylerde tamirat işlemi tamamlandıktan sonra gerekli kuruluk sağlandıktan sonra yüzeyin tutuculuğunu arttırmak için yüzeye çentik atılması önerilir.
- Solvent esaslı bir boya ile kaplanmış yüzeylerde uygulamadan önce yüzey tamamen zımparalanarak oksit tabakası yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
- Yeni sıvalı yüzeylerde sıva tamamen kuruduktan sonra (en az 6 hafta) yüzey üzerindeki toz ve kirlere tamamen temizlenmelidir.

Sarfiyat (m/L):

Uygulama zeminine bağlı olarak ortalama tek katta 250-400 gr/m² yer kaplar.

* Sarfiyatlar teoriktir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar:

Önerilen Uygulama Araçları: Rulo ve Fırça
İnceltme Oranı: Kullanıma hazırdır. İnceltmeyiniz.

- Uygulama öncesi boyayı karıştırarak homojen hale getiriniz.
- Uygulama sırasında sıcaklık +5 °C altında ve +30 °C üzerinde olmamalıdır.
- Tek Silikonlu Kaplama Astarı kullanıma hazırdır. İnceltme yapmayınız.
- Önerilen inceltme oranından az inceltme yapıldığında boya kalın olacağı için çatlama gibi risklere; Önerilen inceltme oranından çok inceltme yapıldığında boya örtücülük, rulo izi, dalgalanma gibi problemlere yol açar.
- İyi yapışma için mutlaka parlak zeminli yüzeyler zımpara ile matlaştırılmalıdır ve boyama yapmadan önce yüzey temizlenmelidir.
- Kesinlikle ıslak, nemli veya kabarmış yüzey üzerine uygulama yapmayınız.

Ambalaj Tipleri:

20 KG

TS EN ISO 9001: 2015 | TS EN ISO 14001: 2015 | TS ISO 45001: 2018
Standartlarına uygun olarak Üçel Boya Paz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından üretilmektedir.



Bilgileri okuyunuz.



Uygulama yüzeyini temizleyiniz.



Fırça ile uygulayınız.



Karıştırın.



Dokunma süresi 30 dk. Tam kuruma 24 Saat.



Donmaktan koruyunuz.



Su ile inceltilebilir.



Rulo ile uygulanabilir.



Tabanca ile atılabilir. Püskürtülebilir.



Çevre dostudur.

**Depolama:**

Açılmamış ambalajında serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 2 yıl saklanabilir. Ambalajları taşıma kulpundan tutarak taşıyınız. Ambalajın kapağını kullanımından hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız. Boyanın kullanacağınız kadarını inceltiniz.

Önlem İfadeleri ve Açıklaması:

P102: Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

P101: Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

Müdahale:

P333 + P313: Ciltle tahriş veya kaşıntı söz konusu ise; tıbbi yardım / müdahale alın.

P501: İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

P301+P312:

YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŐMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri:

- Ürün ambalajı üzerindeki önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.
- Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.

TS EN ISO 9001: 2015 | TS EN ISO 14001: 2015 | TS ISO 45001: 2018
Standartlarına uygun olarak Üçel Boya Paz.San.Tic.Ltd.Őti. tarafından üretilmektedir.



Bilgileri okuyunuz.



Uygulama yüzeyini temizleyiniz.



Farça ile uygulayınız.



Karıştırın.



Dokunma süresi 30 dk.
Tam kuruma 24 Saat.



Donmaktan koruyunuz.



Su ile inceltilebilir.



Rulo ile uygulanabilir.



Tabanca ile atılabilir.
Püskürtülebilir.



Çevre dostudur.