

**Ürün Tanımı:**

Solvent bazlı, sentetik reçine esaslı, son kat panel kapı boyasıdır.

Özellikleri:

- Solvent bazlıdır.
- Kurşun içermez.
- Çabuk kurur.
- İyi yayılır.
- Fırça izi bırakmaz, akma yapmaz.
- Düzgün zemin oluşturur.
- Kolay uygulanabilir.
- Sararma direnci yüksektir.

Kullanım Alanları:

Panel kapı uygulamaları için geliştirilmiş bir üründür ancak her türlü MDF, masif ve kaplama yüzeylerine rahatlıkla uygulanabilir.

Teknik Özellikler:**Standart**

Reçine Tipi: Alkid bağlayıcı	-
Parlaklık: Yarı Mat	TS EN ISO 2813
Uçucu olmayan madde (%m/m): % 65±3	TS EN ISO 3251
Viskozite: 115 ± 10 KU	TS 5809
Yoğunluk: 1,59 ± 0,05 g/mL	TS EN ISO 2811

Kuruma Süresi: (25 °C'de)

Dokunma Kuruması 1-2 saat.
Toz tutmama süresi 2-3 saat.
Sert kuruma süresi 8-10 saat.

Belirtilen kuruma süreleri; sıcaklık, nem, uygulama kalınlığı gibi ortam ve uygulama şartlarına bağlı farklılık gösterebilir.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli:

Uygulama yüzeyi her türlü kir, yağ gibi safsızlıklardan arındırılmalıdır. Yüzeydeki tozlar temiz tiner ile alınmalı ve zemin tamamen kuru ve temiz olmalıdır.

Sarfiyat (m²/L):

Uygulama zeminine ve uygulama şekline bağlı olarak 1 litre boya tek kat 10 - 12 m², 1 kg boya 8 - 10 m² alan kaplar.

Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışma yapılması önerilir.

Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar:

- Önerilen Uygulama Araçları: Rulo ve fırça.
- İnceltme Oranı: % 5-10 oranında sentetik tiner
- Uygulama sıcaklığı: +5 °C + 30 °C. Uygulama yüzeyinin sıcaklığı 5 °C'nin altında olmamalıdır.
- İnceltme öncesi ve sonrası boya, ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- Uygulamalarda ortam ve yüzey sıcaklığı +5 °C'nin altında, +35 °C'nin üstünde olmamalıdır.
- Düşük sıcaklık ortamında kuruma süresi uzayabilir.
- Uygulamadan önce yüzeyin temizliğinden emin olunduktan sonra Tek Sentetik Astar veya Tek Joker Astar ile astarlama işlemi yapılmalıdır.
- 8 saat ara ile iki kat uygulama tavsiye edilir.

Ambalaj Tipleri:

0,75 L - 2,5 L

Taşıma ve Depolama Bilgileri:

Kapağı açılmamış ambalajlarda oda sıcaklığında en az 1 yıl depolanabilir. Aşırı sıcak ve soğuktan korunmalıdır. Ambalajlar taşıma sırasında tutularak taşınmalı ve ambalajlar düzgün bir şekilde yerleştirilmelidir.

TS EN ISO 9001: 2015 | TS EN ISO 14001: 2015 | TS ISO 45001: 2018 standartlarına uygun olarak Üçel Boya Paz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilmektedir.



Bilgileri okuyunuz



Uygulama yüzeyini temizleyiniz



Fırça ile uygulayınız



Karıştırın



Donmaktan koruyunuz



Rulo ile uygulanabilir

**Zararlılık işaretleri:**Uyarı kelimesi: **DİKKAT****Zararlılık ifadeleri:****H226** Alevlenir sıvı ve buhar.**Önlem ifadeleri ve Açıklaması:**

- P102** Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P262 Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.
P280 Koruyucu eldiven / Koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
P333 ve P313 Ciltle tahriş veya kaşıntı söz konusu ise : Tıbbi yardım / müdahale alın.
P501 İçeriği/kabı yerel / bölgesel /ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

Müdahale:**P301 ve P312**

Yutulduğunda: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin **114** nolu telefonunu veya doktoru/-hekimi arayın.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri:

- Ürün ambalajı üzerindeki önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alın.
- Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.
- Boyalı yüzeye kumlama, yakma gibi işlemler uygulanması sırasında zararlı toz ve duman açığa çıkabilir. İyi havalandırılan yerde çalışın.
- Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.



Bilgileri okuyunuz



Uygulama yüzeyini temizleyiniz



Fırça ile uygulayınız



Karıştırın



Donmaktan koruyunuz



Rulo ile uygulanabilir